

ウレタンワッシャ

標準・制電性・耐熱・ブルコラン®・耐摩耗・セラミックスウレタン・シール付




カタログ規格外品はこちら P131


標準タイプは1日目出荷でご提供します。仮止めに便利なシール付タイプもご選定いただけます。



並級



精密級



ブルコラン®は公差表参照

公差は温度23°C±2、湿度40~80%時とします。

並級公差

D	D公差(ブルコラン®)		T公差(ブルコラン®)		V公差		公差	
	D	V	T	V	T			
6~40	±0.2		6~40	±0.5	3~5	±0.5	2~50	+8.1
41~60	±0.3		41~60	±0.6	5.5~10	±0.2	51~80	+0.2
61~100	±0.4		61~100	±0.7				

ブルコラン®のみ

右記公差

V公差 ±0.3

並級公差

黄変色見本はP420をご覧ください。

ロットにより、側面に切削跡が残ることがあります。

制電性ウレタン特性値

体積固有抵抗率 $2.1 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 表面抵抗率 $4.0 \times 10^9 \Omega$

(試験条件: 温度30°C湿度60%)

(上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。)

標準タイプ

型式	V				T					
	Type	D	選択			Type	D	選択		
並級	6	2	1	2	3					
URWS (標準 ショアA95)	8	2 3 4	1	2	3					
URWH (標準 ショアA90)	10	3 4 5 6	1	2	3 5					
URWM (標準 ショアA70)	12	4 5 6 8	1	2	3 5					
URWL (標準 ショアA50)	15	4 5 6 8 10	1	2	3 5					
URWH (耐熱 ショアA90)	20	5 6 8 10 12		3	5 10					
UREWH (耐摩耗 ショアA90)	25	5 6 8 10 12 16 20		3	5 10					
UREWM (耐摩耗 ショアA70)	30	5 6 8 10 12 16 20		3	5 10					
35	8 10 12 16 20 25			5	10					
UAWS (標準 ショアA95)	40	8 10 12 16 20 25 30		5	10					
UAWH (標準 ショアA90)	50	8 10 12 16 20 25 30		5	10					
UAWM (標準 ショアA70)	60	12 16 20 25 30 40		5	10					

フリー指定タイプ

型式	D				V				T			
	Type	D	指定1mm単位	D	指定1mm単位	Type	D	指定1mm単位	T	指定0.5mm単位		
並級	6~15				0 (穴無)	1.0~5.0			1.0~5.0			
URFS (標準ウレタン ショアA95)	URHF (耐熱ウレタン ショアA90)	URWH (ブルコラン® ショアA92)			2~41 (V ≤ D - 4)	5.5~10.0			5.5~10.0			
URFH (標準ウレタン ショアA90)	VULFH (ブルコラン® ショアA92)					1.0~5.0			1.0~5.0			
URFM (標準ウレタン ショアA70)	VULFM (ブルコラン® ショアA68)					5.5~10.0			5.5~10.0			
URFL (標準ウレタン ショアA50)	UREWH (耐摩耗ウレタン ショアA90)	URWH (耐熱ウレタン ショアA90)			31~45	1.0~5.0			1.0~5.0			
URFY (標準ウレタン ショアA30)	UREFM (耐摩耗ウレタン ショアA70)	URCEH (セラミックスウレタン ショアA95)			46~60	0 (穴無)	1.0~5.0	10~70 (V ≤ D - 4)	1.0~5.0	1.0~5.0		
URFHE (制電性ポリウレタン ショアA90)	URCES (セラミックスウレタン ショアA95)	URCEH (セラミックスウレタン ショアA90)			61~80	0 (穴無)	5.5~10.0		5.5~10.0			
URFME (制電性ポリウレタン ショアA70)	URCEH (セラミックスウレタン ショアA90)	URCEH (セラミックスウレタン ショアA90)			81~100	0 (穴無)	1.0~5.0	20~80 (V ≤ D - 4)	1.0~5.0	1.0~5.0		
URFLE (制電性ポリウレタン ショアA50)	URCEM (セラミックスウレタン ショアA70)	URCEM (セラミックスウレタン ショアA70)										
精密度												
UAFSN (標準ウレタン ショアA95)	UAFH (標準ウレタン ショアA90)	UAFM (標準ウレタン ショアA70)										

V0の時は穴無になります。ブルコラン®はT=3.0~になります。セラミックスウレタンはT=5.0~になります。



カタログ規格外品はこちら P131



Price

価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

標準タイプ(URWS・URWH・URWM・URWL)

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~29	30~49	50~99
出荷日	通常	通常	通常	+2日
備引率	20%	30%	50%	55%
お見積り				

D30は数量100~200も通常納期になります。

標準タイプ(URWS・URWH・URWM・URWL以外)

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~49	50~99	100~200
出荷日	通常	通常	通常	+2日
備引率	5%	10%	20%	35%
お見積り				

D30は数量100~200も通常納期になります。

標準タイプ(URWS・URWH・URWM・URWL以外)

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~49	50~99	100~200
出荷日	通常	通常	通常	+2日
備引率	5%	10%	20%	35%
お見積り				

D30のみ適用

WOSにてご確認ください。

WOSにてご確認ください。