


■材質特性と特殊形状で、ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮します。ワークのチャックなどに最適です。 ①カタログ規格外品はこちら ㊞P.131

## ■防滑ゴムシート




	シール無	シール付	材質	硬度	色
Vパターン11ミリ幅	STHVS	STHVSA	ニトリルゴム相当 (ハイパーV®耐油性タイプ)	ショアA60	黒
Vパターン22ミリ幅	STHVM	STHVMA			


①ハイパーV®は日進ゴム株式会社の登録商標です。



## Vパターン11ミリ幅タイプ



## Vパターン22ミリ幅タイプ



①Vパターンの目に関係なくご指定寸法でカットします。

## ■精度基準

- Tの寸法公差 ±0.5
- A・Bの寸法公差  
200mm以下 ±0.5  
300mm以下 ±1.0

## ■A・B寸指定タイプ

型式		指定1mm単位	
Type	T	A	B
STHVS STHVSA	4	10~300	10~300
STHVM STHVMA	4.5		

## ■穴加工付タイプ

型式	呼び	T	A	B	F	G	ボルト呼び径選択 N(通し穴) P(血穴)
STHVS	2H 4H	4	10~300	10~300	5~295	5~295	3・4・5
STHVSA		4.5					
STHVM	2H 4H	4	10~300	10~300	5~295	5~295	3
STHVMA		4.5					

①F寸の指定範囲はd(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、G寸の指定範囲は2Hの場合d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4Hの場合d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。

## ■A・B寸指定タイプ

型式		指定1mm 単位		¥基準単価		
Type	T			B		
Type	T	A	B	10～100	101～200	201～300
STHVS	4	10～100	10～300	900	1,200	1,600
STHVM	4.5	101～200		1,200	2,000	2,750
		201～300		1,600	2,750	4,070
STHVSA	4	10～100	10～300	1,020	1,410	1,900
STHVMA	4.5	101～200		1,410	2,400	3,030
		201～300		1,900	3,030	4,400



Order 注文例  
■A・B寸指定タイプ  
型式 - A - B  
STHVS4 - 250 - 100



Delivery 出荷日  
3 日目出荷



Price 価格  
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127  
数量区分 標準対応 個別対応  
数量 1~4 5~9 10~19 20~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

## ■穴加工付タイプ

型式 - A - B - F - G - N  
STHVS4H4 - 250 - 200 - F200 - G150 - N5

## ■穴加工料金

型式	A	B	F	G	N
STHVS4H4	250	200	F200	G150	N5
2H	300	400			
4H	600	800			
	2,750	600			3,350円

## Hyper V®の特性

特に油面で防滑特性を発揮し、靴底などにも使用されているゴムシートを工業用に規格。

## ■すべり抵抗係数の測定 (小野式携帯型すべり試験)

状態	すべり抵抗係数(C. S. R')		ゴム 無地シート
	ハイパーV®シート V22タイプ	V11タイプ	
ドライ	0.97	0.98	0.76
ウェット(水)	0.80	0.84	0.42
ウェット(グリセリン)	0.31	0.44	0.03


①上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

## ●小野式携帯型すべり試験について

ステンレス板上で50mm×60mm、厚み5mmの試験片に200Nの荷重=Wをかけて引張り、試験片が動き始める最大引張荷重(N)=Pmaxを測定。  
C.S.R'=Pmax / Wにて表しています。

切削油で滑りやすいワークのチャッキング材や敷きゴムとしておすすめです。

## 小野式携帯型すべり試験の簡易説明図




試験結果より、グリセリン塗布状態の場合でV22タイプは62N、V11タイプは88N、ゴム無地シートは6Nの力で動き始めることになり、ハイパーV®の防滑性が非常に優れていることがわかります。

敷きゴムとして 油などが付着しチャックにくいワークをグリップします。


■表面にエンボス加工を施し吸盤と同様の効果を持たせた滑り止めゴムシートです。

①カタログ規格外品はこちら ㊞P.131


## ■滑り止めゴムシート



## ■A寸固定タイプ STPES




## ■A・B寸指定タイプ STPESF



①耐熱温度70度  
\*ハサミやカッターでカットしてご利用いただけます。

RoHS



Example 使用例  
装置の裏に貼って滑り止めにご利用いただけます。



STPES等  
①シールの厚さは0.06~0.10mmです。  
材質 アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体

## ■A寸固定タイプー正方形タイプー

型式	A 選択	¥基準単価
Type	T	
STPES	1	300 500
		900 1,110

## ■A寸固定タイプー帯状タイプー ①L寸=500mm

型式	A 選択	¥基準単価
Type	T	A
STPES	1	10・20 30・40 50・80 100
		340 360 390 400 410 460 500

## ■A・B寸指定タイプ

型式	指定1mm単位	¥基準単価
Type	T	A B
STPESF	1	10~100 101~200 201~300 301~400 401~500
		170 210 280 350 440
		340 420 520 660
		560 720 880
		900 1,120 1,360

①A≥B



Order 注文例  
■A寸固定タイプ  
型式 - A  
STPES1 - 300  
STPES1 - 20



Delivery 出荷日  
3 日目出荷



Price 価格  
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127  
数量区分 標準対応 個別対応  
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り

## ■ゴム用両面粘着テープ



型式	W	適用ゴム素材	基材	主成分	¥基準単価
標準タイプ	耐熱タイプ	導電タイプ	耐油性タイプ		標準タイプ 耐熱タイプ 導電タイプ 耐油性タイプ
ADTR	—	LADTR	PLADTR	20 50 60	ニトリル・クロロブレン・エチレン・ブチル・ふっ素
ADTS	HADTS	—	—	20 20 50	シリコン
					標準: ポリエステルフィルム 耐熱: ポリイミドフィルム
					シリコン系粘着剤
					560 880 4,830 1,020 8,980 1,980
					1,980 4,830 3,910 7,410

①LADTRは5m巻き、その他は10m巻きです。

②ADTSは白い剥離紙側(シリコン接着面)のみが、シリコンゴムに接着できます。

耐熱温度HADTS: 200度 左記以外: 120度



Order 注文例  
型式 - W  
ADTR - 20



Price 価格  
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127  
数量区分 標準対応 個別対応  
数量 1~9 10~14 15~19 20~30 31~  
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り

①在庫品 翌日出荷 ㊞P.127

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## ・接着力試験データ

180度剥離強度試験: SUS304板に厚さ1mm・幅25mmのゴムシートを粘着し測定。剥離に至った負荷を粘着力(N)で表しています。

単位: N/25mm幅

条件	標準タイプ					耐熱タイプ	導電タイプ				耐油性タイプ	
	ADTR				ADTS	HADTS	LADTR				PLADTR	
	ニトリル	クロロブレン	エチレン	ブチル	ふっ素	シリコン	シリコン	ニトリル	クロロブレン	エチレン	ブチル	
室温×20分	60	60	60	60	60	13	3	6	6	6	6	P448 参照
室温×72時間	80	80	80	80	80	15	9	9	9	9	9	
80℃×48時間	70	70	70	70	70	15	10	13	14	12	12	

①粘着力はいずれも測定値の一例であり、保証値ではありません。  
\*その他の粘着テープ・接着剤はP473に掲載しております。